

PROPIEDADES	ASTM	UNI	DM9840	DM9850	DM9860	DM9870	DM9885	DM9895
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	D-412	MPa	1.3-1.8	1.9-3.0	2.5-4.0	3.5-5.0	5.0-7.0	8.5-10.0
ENLONGACIÓN EN LA ROTURA	D-412	%	110-130	95-110	75-85	65-80	55-65	35-45
RESITENCIA ROTURA TENSIÓN	D-624	N/m m	5.5-7.5	7.5-9.5	11-13	15.5-17.5	23-25	41-44
DUREZA SHORE (A)	D-2240	MPa	35-40	45-50	57-63	68-72	80-85	92-95

Características:

- Color negro
- Flexible (Entre 27 y 95ShA)

En cooperación con: