

PROPIEDADES	ASTM	MÉTRICO	IMPERIAL
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	D-638-03	MPa 50-65	Psi 7,250-9,450
MÓDULO DE ELASTICIDAD	D-638-04	MPa 2000-3000	Psi 290,000-435,000
ENLONGACIÓN EN LA ROTURA	D-638-05	% 10-25	% 10-25
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	D-790-03	MPa 75-110	Psi 11,000-16,000
MÓDULO DE FLEXIÓN	D-790-04	MPa 2,200-3,200	Psi 320,000-465,000
RESITENCIA IMPACTO IZOD	D-256-06	J/m 20-30	Ft lb/in 0,375-0,562
HDT (0.45MPa)	D-648-06	°C 45-50	°F 113-122
ABSORCIÓN AGUA	D-570-98 24 Hr	% 1.1-1.5	% 1.1-1.5

Características:

- Color blanco
- Rígido

En cooperación con: